

SEAL EXTRA

Brugervejledning

1. Al håndtering skal foregå med god ventilation og/eller åndedrætsværn.
2. Rengør alle overflader grundigt. Brug ALKA CIP eller DEX og gerne højtryksrensere. Skyl med vand.
3. Overfladen skal være helt tør før påføring af SEAL EXTRA. Beton skal være fuldhærdet.
4. Ved 1. behandling anbefales det, at SEAL EXTRA fortyndes med 15% cellulosefortynder eller xylen, da dette giver en bedre indtrængningsevne.
5. Ved 2. behandling benyttes SEAL EXTRA i ufordyndet stand.
6. 2. lag påføres efter 2-4 timer afhængig af luftfugtighed og gulvtemperatur. Høj luftfugtighed forlænger tørretiden.
7. Overfladen må benyttes af fodgængere efter 6 timer og husdyr/køretøjer efter 12 timer.
8. Rengør værktøj og udstyr umiddelbart efter brug.