

UNIVERSALSTICK



Typ

Epoxybaserad reparationsmassa.

Användningsområde

Effektiv produkt för att utföra reparationer på metall, trä, glasfiber, betong och keramik. Används till att reparera hål och sprickor i vattentankar, akvarium, bensin- och dieseltankar (endast för ej-permanent reparation), containrar, betong o. dyl.

Bruksanvisning

Före påföring bör ytorna göras rena från fett, smuts och lösa partikler. Vid slipning av ytan innan påföring kommer man att uppnå extra god häftningsförmåga. Skär av en passande bit, knåda den mellan fingrarna (använd handskar) i ca. 1 min. tills massan blir vit. För så på massan inom 5-10 min. Vid påföring på våta/fuktiga ytor trycks massan väl på plats tills härdningsprocessen har kommit i gång. Efter 60 min. kan det bearbetade materialet tas i bruk, full styrka efter 24 timmar.

EGENSKAPER

- Häftar på våta underlag.
- Kan också användas under vattnet i söt- och saltvatten. Gulnar inte i solljus.

Tekniska data

Brukstid/potlife	15 min. v/20°C
Lagringsstabilitet	18 mdr. vid 5-20°C
Shore D hårdhet (fullhärdat 24 t.)	65
Dragstyrka på stål	6,2 N/mm ²
Dragstyrka på glasfiber	3,4 N/mm ²
Max kontinuerlig temperatur	120°C
Max periodisk temperatur	150°C
Elektriskt motstånd	30.000 megaohm
Dielektrisk styrka	11,8 kilovolt/mm
Krympning	under 1%
Tryckstyrka/tryckhållfasthet	75 N/mm ²

Kemisk motståndskraftighet: motstår alkohol, hydrokarboner, ketoner, halokarboner, estrar, saltvattenslösning och förtunnade syror och baser.



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 10.07.2007

Prod. nr. 5744

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se